



АТЛАНТИС-ПАК

Лидер Инновационных
Упаковочных Решений

ПЛЕНКИ **АМИСТАЙЛ**

АМИСТАЙЛ ВР/СР

Технологический регламент



www.atlantis-pak.top
info@atlantis-pak.top

© ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК»



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный технологический регламент описывает процесс упаковки пищевых продуктов по технологии термоформовки с использованием плёнок **АМИСТАЙЛ ВР** и **АМИСТАЙЛ СР**.

Плётки **АМИСТАЙЛ ВР/СР** – многослойные, паро-, газо- непроницаемые, термосвариваемые плётки, изготавливаются из полиамида, полиолефина, полиэтилентерефталата, EvOH и адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешённых к применению в пищевой промышленности Минздравом РФ. Качество сырья, используемого для изготовления плёнок, подтверждено российскими и международными сертификатами качества.

АМИСТАЙЛ ВР – нижняя термоформируемая плёнка, из которой в процессе упаковки формируется лоток, в который укладывается пищевой продукт. Плёнка **АМИСТАЙЛ ВР** может использоваться в качестве верхней плёнки. Плёнка **АМИСТАЙЛ ВР** выдерживает пастеризацию в течение 2 часов при 95 °С.

АМИСТАЙЛ СР – верхняя плёнка, предназначенная для запечатывания лотка с пищевым продуктом.

Плётки **АМИСТАЙЛ ВР/СР** изготавливаются по ТУ 22.21.30-052-27147091-2012 и предназначены для упаковки разнообразных пищевых продуктов (мясопродукты, мясо охлажденное, мясо птицы охлажденное, колбасные и деликатесные изделия, рыба охлажденная, сыры и сырная продукция) по технологии термоформовки с использованием вакуума или модифицированной газовой среды с целью увеличения сроков годности.

Плётки **АМИСТАЙЛ ВР/СР** предназначены для работы на различных типах термоформеров.

Сроки годности пищевых продуктов, упакованных с использованием плёнок **АМИСТАЙЛ ВР/СР**, устанавливаются изготовителем и согласуются в порядке, определенном законодательством.

2. СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Сочетание в структуре плёнок **АМИСТАЙЛ ВР/СР** различных полимерных материалов и двухосная ориентация плётки обеспечивают:

– отличную свариваемость плёнок **АМИСТАЙЛ ВР** и **АМИСТАЙЛ СР** друг с другом и другими плёнками в широком диапазоне температур;



– высокие прочностные и антипрокольные свойства для сохранности упакованных продуктов на стадиях транспортировки и складирования;

– привлекательный внешний вид упаковочного материала (прозрачность и блеск), что делает пленку практически незаметной на продукте;

– высокие барьерные свойства в отношении паров воды и газов (кислород, азот, углекислый газ);

Благодаря инновационному способу производства пленок **АМИСТАЙЛ ВР** (двухосная ориентация по технологии Triple bubble) пленки **АМИСТАЙЛ ВР** в процессе термоформования растягиваются без образования критических утоньшений.

Таким образом, комбинация плёнок **АМИСТАЙЛ ВР** и **АМИСТАЙЛ СР** позволяет упаковывать пищевые продукты на высокоскоростном автоматическом оборудовании, обеспечить сохранность упаковки на всех стадиях и продлить сроки годности.

Малая толщина пленок **АМИСТАЙЛ ВР/СР** повышает экологичность пленок за счет снижения количества полимерных отходов.

Отсутствие хлорсодержащих веществ в плёнках **АМИСТАЙЛ ВР/СР** позволяет не наносить вред окружающей среде при утилизации упаковки.

Информация о технических характеристиках плёнок **АМИСТАЙЛ ВР/СР** приведена в Продуктовых спецификациях.

3. АССОРТИМЕНТ

Таблица 1 – Ассортимент пленок Амистайл ВР, Амистайл СР

Плёнка	Толщина, мкм	Ширина, мм	Назначение
Амистайл ВР-60	60 ± 8	250 - 1000	Нижняя термоформуемая пленка, предназначена для неглубокой формовки. Отлично подходит для вакуумной упаковки сосисок в 1 – 2 ряда.
Амистайл ВР-90	90 ± 13		Нижняя термоформуемая пленка с повышенной прочностью на прокол
Амистайл ВР-110	110 ± 15		



Амистайл ВР-90-Е	90 ± 13	250 - 850	Нижняя термоформуемая пленка с повышенной эластичностью для более глубокого формования и с оптимальным соотношением цена – качество за счет специальной рецептуры. Прекрасно формируются на сложных форматах 5x1, 5x2, 6x1, 6x2 на глубину до 6 - 7 см (в том числе для батонов с «косым» срезом)
Амистайл ВР-120-Е	120 ± 15		
Амистайл СР-40	40 ± 5	250 - 1300	Верхняя пленка для упаковки по технологии термоформовки
Амистайл СР-50	50 ± 6		

Шаг нарезки - 1мм

Цвет: бесцветная

Маркировка: возможно нанесение одноцветной, многоцветной или полноцветной печати красками на основе летучих растворителей.

Формы поставки: на картонных шпулях диаметром 76 мм

4. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЁНКИ

4.1. Хранение и транспортировка плёнки

4.1.1. Плёнки должны храниться в закрытых сухих помещениях. Хранение должно осуществляться на расстоянии не менее 800 мм от нагревательных приборов, в отсутствие сильно пахнущих, агрессивных веществ, при температуре от + 5 °С до + 35 °С и относительной влажности не более 80 %.

4.1.2. Транспортировка пленки должна осуществляться при температурах, не превышающих 40 °С, попадание прямых солнечных лучей не допускается.

4.1.3. Плёнка, хранившаяся при температуре ниже 0 °С, перед использованием должна быть выдержана при комнатной температуре не менее суток без вскрытия заводской упаковки.



4.2. Упаковка пищевой продукции

Упаковка пищевой продукции в плёнки **АМИСТАЙЛ ВР/СР** осуществляется в производственном помещении, отвечающем требованиям правил и норм пищевой безопасности.

С целью обеспечения стабильного процесса упаковки продукции следует соблюдать рекомендуемые производителем режимы работы упаковочного оборудования.

Установка пленки на автоматическое оборудование должна осуществляться согласно требованиям производителя данного оборудования в соответствии со схемой заправки.

В процессе работы необходимо следить, чтобы пленка находилась в натянутом состоянии.

Настройки оборудования (температуры формования и сварки, количество упаковок в минуту и пр.) подбираются индивидуально.

Плёнки **АМИСТАЙЛ ВР/СР** имеют термосвариваемый слой из полиэтилена (PE), расположенный на внутренней стороне полотна пленки.



Процесс упаковки пищевой продукции в плёнки **АМИСТАЙЛ ВР/АМИСТАЙЛ СР** включает следующие стадии:

4.2.1. Формирование лотка из рулона нижней пленки АМИСТАЙЛ ВР

Процесс формирования лотка осуществляется в автоматическом режиме и заключается в разогреве подающейся из нижнего рулона плёнки **АМИСТАЙЛ ВР** и образовании лотка при воздействии вакуума и/или потока сжатого воздуха (в зависимости от конструкции термоформера).

Максимальная глубина лотка, формируемого из плёнки **АМИСТАЙЛ ВР** зависит от количества лотков, образуемых за один такт работы оборудования.

Таблица 2 – Максимальная глубина формования пленки Амистайл ВР

Тип пленки	Формат	Глубина формовки (мм)
ВР-60	2×2	50
	2×3	50
ВР-90	1×1	120
	2×1	100
	2×2	70
	2×3	70
	5×1	55
	5×2	55
ВР-110	1×1	130
	2×1	100
	2×2	70
	2×3	70
	5×1	60
	5×2	60
ВР-90-Е	1×1	130
	2×1	105
	2×2	75
	2×3	75
	5×1	65
	5×2	65
ВР-120-Е	1×1	140
	2×1	110
	2×2	80
	2×3	80
	5×1	70
	5×2	70

При выборе толщины плёнки следует учитывать характеристики упаковываемого продукта и необходимую глубину вытяжки пленки.

Например, для упаковки сосисочной продукции в лотки глубиной 10 – 30 мм рекомендуется использовать пленки Амистайл ВР-60/Амистайл СР-40. Для упаковки колбасных батонов диаметром 40 – 50 мм целесообразно использовать пленку Амистайл ВР-90-Е или Амистайл ВР-120-Е в комбинации с пленкой Амистайл СР-50.

Настройки оборудования (температура и время формовки, сварки, давление сжатого воздуха и пр.) подбираются индивидуально, так как вид оборудования и его техническое состояние влияют на качество упаковки.

Рекомендуемые параметры термоформования плёнки
АМИСТАЙЛ ВР:

Температура формования 90 – 110 °С



Время разогрева плёнки 1 – 4 сек
Время вытяжки пленки 0,5 – 2,5 сек
Давление вытяжки 1 – 3 бар

4.2.2. Укладка пищевой продукции в сформированный лоток

Сформированные лотки на конвейерной ленте подаются в зону укладки продукта, где продукт укладывается в поддон автоматическим способом или вручную.

При укладке продукции необходимо следить, чтобы размер продукта соответствовал размеру и форме сформированного лотка.

4.2.3. Герметизация упаковки

После укладки пищевого продукта в лотки термоформер при помощи верхнего рулона плёнки **АМИСТАЙЛ СР** производит герметичное запечатывание лотка с одновременным вакуумированием упаковочных единиц или заполнением упаковки модифицированной газовой смесью (при необходимости). Запечатывание лотка производится при помощи термосварки.

Температура сварки плёнок **АМИСТАЙЛ ВР и АМИСТАЙЛ СР** варьируется в зависимости от толщины пленок, скорости работы оборудования и находится в диапазоне 130 – 150 °С.

Необходимо исключать попадание продукта в сварочную зону пленки, так как это может привести к развакуумации упаковки.

Глубина вакуума устанавливается в зависимости от содержания влаги в продукте. При упаковке продукции с высоким содержанием влаги глубина вакуума должна быть снижена.

Сварочный шов должен быть ровным и непрерывным, с четким отпечатком сварочного элемента, без признаков прожигания пленки.

Если качество запайки швов неудовлетворительно необходимо проверить значения установленных температур.

4.2.4. Разрезание упаковок

После запечатывания упаковок с продуктом они подаются по конвейеру для продольной и поперечной резки.

После этого упакованный продукт можно отправлять на взвешивание, этикетирование и дальнейшее хранение.

4.3. Транспортировка и хранение продукции


Транспортировка и хранение продукции, упакованной с использованием плёнок **АМИСТАЙЛ ВР/СР**, осуществляются в соответствии с нормативной документацией на эту продукцию (ГОСТ, ТУ).



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок годности плёнок **АМИСТАЙЛ ВР** – 2 года с даты изготовления до момента использования при соблюдении условий транспортировки и хранения на складах потребителя и сохранения целостности заводской упаковки.

Срок годности плёнок **АМИСТАЙЛ СР** – 2 года с даты изготовления до момента использования при соблюдении условий транспортировки и хранения на складах потребителя и сохранения целостности заводской упаковки.



ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
346703, Ростовская обл., Аксайский район, х.
Ленина, ул. Онучкина, 72
Телефон горячей линии:
8 800 500-85-85 - для России
+7 863 255-85-85 - для стран ближнего и
дальнего зарубежья
www.atlantis-pak.top
info@atlantis-pak.top

